

勾缝剂推荐配方

原料	配比
白水泥	35
建筑砂（70目~140目）	60
灰钙	5
纤维素（2000ps）	0.02%
可再分性胶粉 SWF-05	2
合计	102
加水量	20%~22%